


Standex® 114XS 2K Filler Valueshade – Sistema normal

Primer bicomponente de fácil aplicação, ótimo enchimento e excelente lixamento. Na versão acelerada proporciona ganhos de produtividade através da redução do tempo de secagem. Indicado na preparação de superfícies para repintura automotiva.


Instruções de Uso – PRIMER NORMAL

	Relação Mistura (volume)	Para 4 partes de Standex 1141XS 2k Filler adicionar 1 parte do catalisador Standex 3001S 2K Hardener normal e 1 parte do diluente Standex Thinner 3025S Low Temp (T<25°C) ou Standex Thinner 3035S High Temp (T>25°C).	
	Viscosidade	20 - 24 segundos CF4 @ 25°C	
	Pot Life	90 minutos @ 25°C	
	Ajuste Aplicação	Pistola Convencional: - Bico: 1.8 – 2.0 mm - Pressão: 40 – 45 lbf/in ²	Pistola HVLP: - Bico: 1.8 – 2.0 mm - Pressão: 6 – 8 lbf/in ²
	Aplicação	Aplicar até 2 - 3 demãos	
	Intervalo Demãos	Aguardar 5 - 10 minutos entre demãos.	
	Secagem	Ao Ar: - Lixamento: 3 horas @ 25°C	Estufa: - Flash-off: 15 minutos - Ciclo: 30 minutos @ 60°C
	Lixamento	Utilizar lixa P320 e finalizar com lixa P400 ou P600	
	Rendimento	5 - 6 m ² /litros para 2 demãos (80µm)	
	Aditivção	- Acelerador: não recomendado - Flexibilizante: Para 3,6 partes de Standex 114XS 2K Filler adicionar 0,4 parte de 2350S, 1 parte de Standex 3001S 2K Hardener Normal e ou Standex 3002S 2K Hardener Fast e 2 partes de Standex Thinner 3001S 2K Low Temperature (T<25°C) ou Standex Thinner 3035S 2K High Temperature (T>25°C).	

Standex® 114XS 2K Filler Valueshade – Sistema normal

Primer bicomponente de fácil aplicação, ótimo enchimento e excelente lixamento. Na versão acelerada proporciona ganhos de produtividade através da redução do tempo de secagem. Indicado na preparação de superfícies para repintura automotiva.

Instruções de Uso – FUNDO ENCHIMENTO

	Relação Mistura (volume)	Para 4 partes de Standex 1141XS 2k Filler adicionar 1 parte do catalisador Standex 3001S 2K Hardener normal e 0,5 parte do diluente Standex Thinner 3025S Low Temp (T<25°C) ou Standex Thinner 3035S High Temp (T>25°C).	
	Viscosidade	34 - 44 segundos CF4 @ 25°C	
	Pot Life	45 minutos @ 25°C	
	Ajuste Aplicação	Pistola Convencional: - Bico: 1.8 – 2.0 mm - Pressão: 50 – 55 lbf/in ²	Pistola HVLP: - Bico: 1.8 – 2.0 mm - Pressão: 6 – 8 lbf/in ²
	Aplicação	Aplicar até 4 demãos.	
	Intervalo Demãos	Aguardar 10 minutos entre demãos.	
	Secagem	Ao Ar: - Lixamento: 4 horas @ 25°C	Estufa: - Flash-off: 15 minutos - Ciclo: 30 minutos @ 60°C
	Lixamento	Utilizar lixa P320 e finalizar com lixa P400 ou P600	
	Rendimento	5 - 6 m ² /litros para 2 demãos (80µm)	
	Aditivação	- Acelerador: não recomendado - Flexibilizante: não recomendado - Tingimento: Máximo 10% com MasterTint	

Versão 01 – ABRIL/2022

"Esta informação está em conformidade com o presente estado de nosso conhecimento e se destina a fornecer informações sobre nossos produtos e suas aplicações. Nessa qualidade, então, não tem o significado de uma garantia legalmente executável de características específicas dos produtos ou da sua adequação a uma aplicação específica. Advertências nos rótulos dos produtos devem ser obedecidas. Quaisquer direitos legais devem ser considerados. Contratualmente garantimos a condição de nossos produtos, constantes nas nossas condições gerais comerciais em território nacional, assim como para a exportação".

