

Tabla Matizado Barnices VOC Standox



VOC Clears	Mate aprox. 20%	Satinado aprox. 40%	Semi brillo aprox. 60%	Brillo aprox. 80%	VOC Endurecedor	HS Endurecedor
Standocryl VOC HS Clear K9520 Standox Special Matt 5630	270g +730g	360g +640g	410g +590g	440g +560g	-----	2:1 con Standox HS Endurecedor
Standocryl VOC 2K Clear K9550 Standox Special Matt 5630	280g +720g	340g +660g	410g +590g	470g +530g	4:1 con Endurecedor Standox VOC +5% Standocryl VOC 2K Additive	-----
Standocryl VOC Easy Clear K9510 Standox Special Matt 5630	270g +730g	330g +670g	380g +620g	480g +520g	3:1 con Endurecedor Standox VOC Easy	-----
Standofleet 2K HS Plus Clear K9360 Standox Special Matt 5630	300g +700g	360g +640g	430g +570g	500g +500g	4:1 con Endurecedor Standofleet 2K HS +15% Diluyente Standofleet 2K	-----

Factores que influyen en el nivel de brillo:

El uso de diferentes endurecedores, diluyentes, métodos de aplicación, condiciones de secado y espesor de película llevan a diferentes grados de brillo (hasta un 20%).

Mayor nivel de brillo

Endurecedor alto contenido en sólidos
Endurecedor rápido
Diluyente rápido
Mayor viscosidad
Mayor espesor de la película
Tiempos de evaporación cortos
Secado forzado

Menor nivel de brillo

Endurecedor bajo contenido en sólidos
Endurecedor lento
Diluyente lento
Menor viscosidad
Menor espesor de la película
Tiempos de evaporación largos
Secado al aire