


DX0990 – Duxone Verniz PU Fosco

Verniz bicomponente fosco à base de resina acrílica reticulada com isocianato alifático. Indicado para pintura geral ou retoque, formando um sistema dupla camada com Base Poliéster.

Instruções de Uso

	Relação Mistura (volume)	Para 5 partes do DX0990 – Duxone Verniz PU Fosco adicionar 1 parte do DX0190 – Duxone Catalisador Verniz Fosco. Obs.: Para uma melhor performance do produto, homogeneizar a amostra antes de catalisar.	
	Pot Life	2 – 3 horas a 25°C	
	Ajuste Aplicação	Pistola Convencional: - Bico: 1.4 mm - Pressão: 40 – 50 lbf/in ²	Pistola HVLP: - Bico: 1.4 – 1.6 mm - Pressão: 6 – 8 lbf/in ²
	Aplicação	Aplicar 2 – 3 demãos.	
	Intervalo Demãos	Aguardar 5 a 10 minutos entre demãos.	
	Secagem	Ao Ar: - Toque: 30 minutos Obs.: Não aceita polimento	Estufa: - Flash-off: 30 minutos - Ciclo: 30 minutos a 60°C
	Rendimento	4 -5 m2/litro / 2 demãos	
	Aditivação	Se necessário ajustar o brilho, utilizar relações de mistura em peso com DX0904 , até no máx. 30% . Até 30% de DX0904, manter relação de catálise 5:1. Se necessário ajustar viscosidade, adicionar até 10% do DX7000 ou DX7035 , conforme temperatura ambiente.	

Versão 03 – abril/2025